

CERTIFICAT D'ANALYSE TYPIQUE DU CIMENT

Ciment à maçonner type

S

Essais physiques

Temps de prise (minutes)

Gillmore

Initial..... 195

Final..... 370

Vicat

Initial..... 160

Final..... 365

Résistance à la compression (MPa)

7 jours..... 17.6

28 jours..... 21.6

Expansion à l'autoclave (%) 0.04

Rétention d'eau (%)..... 80

Teneur en air (%)..... 17

Par la présente, nous certifions que le ciment livré est conforme aux exigences de la norme CSA A3000-13 section A3002-13, type S.

Pour tout renseignement concernant ce certificat d'analyse, veuillez contacter nos services techniques au (418) 329-2100, poste 3276.

*Michel Chabot, ing.
Ingénieur chimiste*