



Caractéristiques des bétons de ciment de masse volumique normale – Quantité minimum 3 m³ requise en tout temps

Type	Résistance à 28 jours (MPa)	Type de ciment	Masse min. ciment (kg/m ³)	Rapport eau/liant max.	Affaissement (mm)			Gros granulats (mm)	Perméabilité aux ions chlore (Coulombs)	Étalement ± 50 mm	Teneur en air %
					± 20 mm	± 30 mm	± 40 mm				
I	30	GU	340	0,45		80*		5-20			5-8
II	30	GUb-SF	330	0,45		80*		5-20			5-8
IIIA	35	GU	340	0,45	40			5-20			5-8
IIIB	35	GU	335	0,45	40			5-28			5-8
IV	35	GU	410	0,40		80*		5-20			5-8
VI	35	GU	390	0,40	30		180	5-20			5-8
VII	35	GUb-SF	340	0,45	30			5-20			5-8
VIII	50	GUb-SF	410	0,37			180	5-14	1000		5-8
IX	60	GUb-SF	410	0,35			180	5-14	1000		5-8
XII	15	GU	220	0,75		80		5-20			5-8
V	35	GUb-SF	340	0,45		80*		5-20	1500		5-8
V-S	35	GUb-SF	340	0,38 à 0,42		130		5-20	1000		6-9
XI	30	GU	340	0,50		150		5-20			4-7
XIII	50	GUb-SF	410	0,34 à 0,38		170		5-14	1000	625	5-8
XIV-C	35	GUb-SF	400	0,45			625 ± 50 mm	5-14	1000	500	6-9
XV	35	GUb-SF	450	0,42			200 ± 40 mm	2,5-10	1500		6-9
XVII	35	GUb-SF	400	0,41			500 ± 50 mm	5-14/5-20	1000		6-9

*Selon la norme, le mélange doit arriver au chantier à 80 ± 30mm et ajusté par la suite avec du superplastifiant à 120 ± 30mm. Le superplastifiant vous sera facturé automatiquement.

FRAIS OBLIGATOIRES

Béton à température contrôlée:

- Maximum de 30 °C
- Maximum de 25 °C
- Maximum de 22 °C
- Maximum de 20 °C

Livraison de soir et de nuit: (sur demande)

- Livraison après 20h (max. 24h)
- Livraison après 24h (max. 4h)
- Livraison samedi, dimanche et congés fériés (7h à 12h)

Assistance technique au chantier:

- Jour
- Soir, nuit et fin de semaine

Essai de conformance au chantier/par essai/par mélange/par usine

Principales modalités de vente:

- Taxes: La TPS et la TVQ sont en sus aux taux en vigueur. Le client paiera toute augmentation de taxe de vente ainsi que toute nouvelle taxe de vente imposée au niveau fédéral, provincial ou municipal.
- Température du béton livré: La norme MTQ 3101 nous impose de livrer du béton prêt à l'emploi à une température comprise entre 10 °C et 30 °C, ce qui justifie une charge additionnelle de manutention d'hiver ou de manutention d'été. Pour des plages de températures différentes, d'autres frais seront facturés.
- Termes et modalités de paiement: Net le 15 du mois suivant la date de livraison; des frais d'administration au taux de 1.5% par mois (18% par année) seront facturés sur tout compte échu.
- Mélanges de béton: Les constituants et les méthodes de dosage et de confection du béton, ainsi que les exigences concernant le malaxage et le transport sont conformes à la norme CSA A23.1 de la dernière édition.
- Toutes les divisions de Ciment Québec Inc., déclinent toute responsabilité suite à des retards occasionnés par accident, grève, lock-out, pénurie de matériel, bris d'équipement ou de toute autre cause hors de son contrôle.

- Seul le client est responsable de l'interprétation des plans et devis.

N.B. Pour le placement des commandes, nous exigeons un 7 jours ouvrables minimum. Dans les cas de report des commandes, nous demandons un préavis de 4 jours ouvrables afin de maximiser votre nouvelle plage horaire.

- Cadence de livraison: Unibéton ne pourra être tenu responsable du non-respect de la cadence de livraison (m³/heure) exigée par les entrepreneurs, finisseurs, coffreurs ou autres. Aucune réclamation ne sera acceptée dans ce sens.
- Le client doit fournir un emplacement sur le site pour le rinçage des dalles de la bétonnière.
- Prix sujet à changement sans autre préavis.
- Prendre note que les heures d'ouverture des usines sont de 7h à 17h du lundi au vendredi inclusivement.





OUEST-DU-QUÉBEC



Administration / Ventes

300, rue Saulnier, Laval (Québec) H7M 3T3 Canada
450 629-0100 • 1 800 361-2388
Télé.: 450 629-2175

Commandes

Laval/La Prairie/Montréal-Est/Centre-ville
514 332-1901 • 1 800 561-7837

Mont-St-Hilaire/Vaudreuil-Dorion
450 467-2864 • 1 800 483-2386



Administration / Ventes / Commandes

110, rue Bélanger
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2 Canada
450 699-0880 • 514 397-0333 • 1 888 799-0880
Télé.: 450 699-3474



Administration / Ventes / Commandes

200, rue Louis-Hébert
Mascouche (Québec) J7K 0R5 Canada
450 474-4147 • Télé.: 450 474-0095

CENTRE-DU-QUÉBEC



Administration / Ventes / Commandes

Trois-Rivières
885, rue Berlinguet, Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9 Canada
819 376-2540 • Télé.: 819 371-3163

Shawinigan
819 539-6921

EST-DU-QUÉBEC



Administration

3725, rue Saint-Henri, Québec (Québec) G1E 2T4 Canada
418 667-2060 • Télé.: 418 666-9793

Ventes / Commandes

Québec (Beauport)
418 667-2066 – béton
418 667-2067 – agrégats

Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-6651

Saint-Raphaël
418 243-2109
1 800 463-7016 – béton
418 243-2106 – agrégats



Ventes / Commandes


222, boul. Léon-Vachon
St-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S 2W0 Canada
418 889-5111 • 1 800 561-6476 • Télé.: 418 889-5112

Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Jean-Port-Joli



Ventes / Commandes

295, boul. Bona-Dussault
St-Marc-des-Carières (Québec) G0A 4B0
418 268-3501 • Télé.: 418 268-4974



cimentquebec.com

