

CERTIFICAT D'ANALYSE TYPIQUE DU CIMENT

Ciment à usage général type

GU

Essais physiques

Temps de prise Vicat (minutes)

<i>Initial</i>	115
<i>Final</i>	245

Finesse

<i>Blaine</i> (m^2/kg).....	393
<i>Retenu 45 µm (%)</i>	5

<u>Fausse prise (%)</u>	63
-------------------------------	----

<u>Expansion</u> à l'autoclave (%)	0.10
<u>Teneur en air (%)</u>	6

Résistance à la compression (MPa)

<i>3 jours</i>	26.4
<i>7 jours</i>	30.9
<i>28 jours</i>	37.8

<u>Expansion des barres de mortier</u> à 14 jours (%)	0.008
--	-------

Analyses chimiques (%)

<i>SiO₂</i>	19.1
<i>Al₂O₃</i>	4.8
<i>Fe₂O₃</i>	3.6
<i>CaO</i>	60.2
<i>CaO libre</i>	1.5
<i>MgO</i>	2.6
<i>SO₃</i>	3.8
<i>Perte au feu</i>	1.9
<i>Insolubles</i>	0.5
<i>Alcalis</i> (équivalent Na ₂ O).....	0.92

Composition Minéralogique

<i>C₃S</i>	51.2
<i>C₂S</i>	16.2
<i>C₃A</i>	6.7
<i>C₄AF</i>	11.0

Par la présente, nous certifions que le ciment livré est conforme aux exigences de la norme CSA A3000-13 section A3001-13, type GU.

Pour tout renseignement concernant ce certificat d'analyse, veuillez contacter nos services techniques au (418) 329-2100, poste 3276.

*Michel Chabot, ing.
Ingénieur chimiste*