



UNIPLAN^{MC}

La solution pour les dalles sur sol résidentielles

Uniplan^{MC} est un béton spécialement développé pour les applications de dalles résidentielles. La formulation d'Uniplan^{MC}, réalisée à l'aide d'adjuvants de dernière génération, permet de produire un béton d'une fluidité accrue qui facilite et accélère la mise en place et simplifie l'étape de finition. De plus, elle minimise le retrait et la fissuration des planchers reliés à l'ajout excessif d'eau lors de la mise en place.

Mise en place

La mise en place d'Uniplan^{MC} s'effectue avec des équipements conventionnels, soit la pompe, le godet ou directement de la bétonnière. Si une pompe est utilisée, un diamètre de tuyau minimum de 100 mm avec un réduit de 75 mm est recommandé.

Mûrissement

Un mûrissement à l'eau d'une durée de 7 jours est essentiel afin de s'assurer que le matériau réponde aux exigences de l'ouvrage en service. Un tel mûrissement permettra d'obtenir un béton plus imperméable, présentant un retrait minimal, une meilleure résistance à l'abrasion et une durabilité optimale.

Fluidité

Uniplan^{MC} est un béton dont l'affaissement est adaptable selon les besoins de mise en place spécifique pour chaque chantier. Uniplan^{MC} est généralement livré avec un affaissement nominal de 100 +/- 30 mm. L'affaissement peut être ajusté au chantier à l'aide de superplastifiant selon les besoins particuliers du client.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Uniplan ^{MC}
Affaissement	100 +/- 30 mm
Résistance à 24 h	10 MPa
Résistance à 28 jours	25 ou 30 MPa
Rapport eau/liant	< 0,65
Type de ciment	GU ou GUb
Grosseur granulats	20 ou 14 mm



RÉGION OUEST

Administration /Ventes
300, rue Saulnier
Laval (Québec) H7M 3T3
Canada
450 629-0100 • 1 800 361-2388
Téléc. : 450 629-2175

Commandes

Montréal / Montréal-Est
Laval / Rive-Nord / La Prairie / Vaudreuil-Dorion
514 332-1901 • 1 800 561-7837
Rive-Sud / Mont-Saint-Hilaire
450 467-2864 • 1 800 483-2386



Administration / Ventes /Commandes
110, rue Bélanger
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2
Canada
450 699-0880 • 514 397-0333
Téléc. : 450 699-3474



Administration / Ventes /Commandes
200, rue Louis-Hébert
Mascouche (Québec) J7K 0R5
Canada
450 474-4147 • Téléc. : 450 474-0095

RÉGION EST

Administration /Ventes/
Commandes
3725, rue Saint-Henri
Québec (Québec) G1E 2T4
Canada
418 667-2060 • Téléc. : 418 666-9793
Québec (Beauport)
418 667-2066 – **béton**
418 667-2067 – **agréats**
Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-6651
Saint-Raphaël
418 243-2109
1 800 463-7016 – **béton**
418 243-2106 – **agréats**
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano)
418 854-0908



Administration /Ventes /
Commandes
222, boul. Léon-Vachon
Saint-Lambert (Québec) G0S 2W0
Canada
418 889-5111 • 1 800 561-6476
Téléc. : 418 889-5112
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Jean-Port-Joli

RÉGION CENTRE

Administration /Ventes /
Commandes
Trois-Rivières
885, rue Berlinguet
Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9
Canada
819 376-2540 • Téléc. : 819 371-3163
Shawinigan
819 539-6921

